

63 % WO₃: TESTER VID SAN JUAN- PROJEKTET BEKRÄFTAR KONCENTRAT AV KOMMERSIELL KVALITET

Stockholm, 7 september 2026 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" och Börse Stuttgart: "EBM"; härnäst "Eurobattery Minerals" eller "bolaget") offentliggör resultaten från det metallurgiska testprogrammet för processdesign som genomförts av SLR Consulting Limited vid bolagets laboratorium i Truro (Storbritannien) på en storskalig provtagning från volframprojektet San Juan i A Gudiña, Ourense.

Programmet, som genomfördes mellan april och juli 2026 i samråd med Minepro Solutions, syftade till att fastställa vilken koncentration och volframåtervinning som kan uppnås genom konventionell gravimetrisk anrikning.

De tester som genomfördes av SLR Consulting utfördes uteslutande med en gravimetrisk processkrets. Ingen flotation, inga kemiska separationsreagenser och med konventionell standardutrustning.

Huvudsakliga resultat

63,1% WO₃	Koncentration som erhålls i reningssteget
Ingen flotation	Uteslutande gravimetrisk processkrets. Inga kemiska separationsreagenser och ingen lakning.
6,67 kWh/t	Bonds krossningsindex, klassificerat som "mycket lätt". Ett abrasionsindex på 0,12 klassificerar malmen som "något abrasiv".
92 %	Andel fri eller frigjord scheelit i provet. Endast 4 % förekommer inkapslad.
0,07 m²/t /dag	Specifik förtjockningsyta, kompatibel med konventionell förtjockningsteknik.

Den testade processkretsen, som omfattade avslamning med hydrocyklon, koncentration med spiraler, ett slutfångststeg och ett reningssteg, återvann 49,9 % av den volfram som fanns i ingångsmaterialet till en koncentration motsvarande 0,7 % av det ursprungliga ingångsmaterialet. All utrustning som användes är konventionell och kommersiellt tillgänglig: hydrocyklon, spiraler, skakbord och förtjockare.

Pedro E. Jiménez de Francisco, projektledare för Tungsten San Juan S.L., kommenterar:
"Det arbetsprogram som genomförts av SLR har gjort det möjligt för oss att ingående karakterisera

malmens egenskaper genom ett omfattande program av metallurgiska tester och mineralogiska studier, särskilt utformade för att stödja faserna för teknisk projektering och projektdefinition.

Resultaten från SLR har varit mycket tillfredsställande och bekräftar inte bara fyndighetens betydande potential, utan ger också en gedigen teknisk grund för utformningen av den framtida processanläggningen. Detta gör det möjligt att validera viktiga processparametrar och optimera den planerade konfigurationen för de olika stegen i bearbetningen av malmen. Denna information utgör ett viktigt steg i att minska tekniska risker och definiera en effektiv och konkurrenskraftig strategi för malmbearbetningen”.

Marknadsjämförelse*

För jämförelse presenteras nedan de publicerade metallurgiska parametrarna för volframgruvor i drift samt för projekt med tillgänglig genomförbarhets- eller förstudie. Alla tillgångar med offentligt tillgängliga uppgifter har inkluderats, utan urval.

Typ av tillgång	Halt i ingående material	Utbyte	kg WO ₃ /t
Gruvor i drift (Europa och Australien)	0,13 % – 0,24 %	60 %	0,86 – 1,37
Projekt med genomförbarhets- eller förstudie	0,10 % – 0,45 %	55 % – 81 %	0,74 – 3,65
Tungsten San Juan (laboratorietest**)	0,73 %	49,9 – XX %	3,64

Halterna uttrycks i WO₃. Den sista kolumnen är produkten av halt och utbyte, det vill säga mängden återvunnet volfram per ton behandlad malm. Siffrorna för gruvor i drift är hämtade från kvartalsrapporter; siffrorna för projekt är hämtade från publicerade genomförbarhets- och förstudier.

Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals AB, kommenterar:

”Dessa resultat bekräftar det vi har framhållit om San Juan-projektet: det är en fyndighet som kan anrikas gravimetriskt med standardutrustning och utan kemisk separation. Det innebär en anläggning som är enklare att bygga, billigare att driva och har ett betydligt mindre miljöavtryck än ett projekt som kräver flotation.

Det är bästa möjliga utgångspunkt för detaljprojektering och nästa fas av projektet.”

Nästa steg

Nästa steg för projektet blir att gå vidare med detaljprojektering, byggnation av anläggningen och driftsättning under 2027.

Om Tungsten San Juan

Tungsten San Juan S.L. äger volframprojektet San Juan, som ligger i kommunen A Gudiña i provinsen

Ourense, Galicien, i nordvästra Spanien. Mer information om projektet finns på: <https://tungsten-sanjuan.com/sv/start/>

***Källor för marknadsjämförelsen:**

- *EQ Resources Limited, Quarterly Activities Report* för kvartalen som avslutades den 30 september 2025 och 31 mars 2026.
- *Almonty Industries Inc., Annual Information Form*, daterad 18 mars 2026, samt NI 43-101 *Technical Report on the Mineral Resources and Reserves of the Sangdong Project, South Korea*, daterad 23 juni 2025, med referensdatum 28 februari 2025.
- *Abenójar Tungsten S.A., El Moto Tungsten Project Bankable Feasibility Study – Executive Summary*, med referensdatum 31 oktober 2024.
- *Tungsten Mining NL, Mt Mulgine Pre-Feasibility Study Results*, ASX-meddelande, 29 januari 2021.

****Data för volframprojektet San Juan baseras på ett laboratorietest som genomförts på ett bulkprov från projektet och är inte direkt jämförbara med prestandan hos en industriell anläggning i kontinuerlig drift. Det övre intervallet för utbytet kommer att fastställas av anrikningsprocessen i anläggningen.**

Språkversioner

Eurobattery Minerals AB publicerar sin information på engelska, svenska och tyska för att underlätta för våra aktieägare och övriga intressenter. Vid eventuella avvikelser eller inkonsekvenser mellan språkversionerna ska den engelska versionen ha företräde.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market ([BAT](#)) och tyska Börse Stuttgart ([EBM](#)). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna mineraler fokuserar bolaget på att utveckla gruvprojekt i Europa för att tillhandahålla kritiska råvaror, stärka Europas försörjningstrygghet och stödja hållbarhetsomställningen.

Besök eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på [LinkedIn](#).

Kontakter

Roberto García Martínez – VD

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt investor relations

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Mangold Fondkommission AB är mentor till Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 8 503 015 50

E-post: ca@mangold.se

Bifogade filer

[63 % W03: Tester vid San Juan-projektet bekräftar koncentrat av kommersiell kvalitet](#)